



Radiator 120°C

Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες

Ειδικό γυαλιστερό, λευκό βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών, κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες, όπως καλοριφέρ, καλύμματα λεβήτων, κ.λπ. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πολύ καλό άπλωμα και άριστη πρόσφυση. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 120°C χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε σώματα καλοριφέρ, καλύμματα λεβήτων κτλ.
- ✓ Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 120°C χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει
- ✓ Μεγάλη καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλό άπλωμα
- ✓ Άριστη πρόσφυση
- ✓ Ελαστικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	14 - 16m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	3% με White Spirit
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Απόχρωση	Διάφορες Αποχρώσεις
Πυκνότητα	1.10 ± 0.02 gr/cm ³
Ιξώδες	1500 - 2000 mPa·s στους 23°C
Στιλνότητα	91

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από την επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.
- Ασταρώνεται η μεταλλική επιφάνεια σε μια ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάνων ANTIRUST ή IRON GUARD.



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώσει εφαρμόζεται το RADIATOR σε μια ή δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White Spirit



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/δ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.