



Relief Ακρυλικό

Διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα

Υδατοδιαλυτό επίχρισμα για εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες.

Δίνει ανάγλυφη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πολύ καλή λευκότητα
- ✓ Έντονο ανάγλυφο
- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και υγρασία
- ✓ Πολύ καλή απόδοση
- ✓ Υψηλή εργασιμότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	1-1.5Kg/m ²
Πυκνότητα	1.85 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5-10% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	20-30 min
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	25.000 - 30.000 mPa·s στους 23°C
Σε βάθος στέγνωμα	48 hr
Χρόνος επαναβαφής	3-4hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι πλαστικού είτε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal.



Εφαρμογή

Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το RELIEF ACRYLIC σε μία στρώση με συνηθισμένο ρολό. Στη συνέχεια και πριν ακόμα στεγνώσει εφαρμόζεται ειδικό ρολό για τη δημιουργία της επιθυμητής ανάγλυφης επιφάνειας. Αν επιθυμούμε λεπτότερη ανάγλυφη επιφάνεια (μπιμπίκι) αραιώνουμε με προσθήκη νερού 5-10%. Αφού στεγνώσει μπορεί να χρωματιστεί με οποιοδήποτε ακρυλικό χρώμα της SUPERLUX.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Relief Ακρυλικό

Διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lit.