



Rubber One

Χρώμα πισίνας χλωροκαουτσούκ 1K

Το BLACK RUBBER είναι καουτσόκπισσα, με βάση την οξειδωμένη ασφαλτο και διαλύτες και λάστιχο . Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, στα αραιά διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και μέταλλο όπως δωμάτων, υπογείων τοιχίων, θεμελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαμενών (από σκυρόδεμα ή μεταλλικών). Επίσης χρησιμοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλικών μεμβρανών αραιωμένο κατά 10% με βενζίνη ή white spirit.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Rubber One

Χρώμα πισίνας χλωροκαουτσούκ 1K

Εχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Τέλεια προστασία της επιφάνειας
- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στην τριβή και μόνιμη επαφή στο νερό
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Με βάση χλωριόμενο καουτσούκ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Τσιμέντο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	2.8m ² /kg ανά στρώση
Αραίωση	Με Σπρέυ - 10-15% με Διαλυτικό SL501, Με Πινέλο - 5-10% με Διαλυτικό SL501 - Με Πινέλο - 5-10% με Διαλυτικό SL501
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Για να επιτευχθεί καλή εργασία, η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή.



Εφαρμογή

- Για ομοιόμορφη εφαρμογή της βαφής, συνιστάται η εφαρμογή συσκευασιών με τον ίδιο αριθμό παρτίδας.
- Όσον αφορά την απόδοση του προϊόντος, μην εφαρμόζετε ποτέ περ ισσότερο από 150 microns υγρό για να αποφύγετε προβλήματα ξήρανσης και το σχηματισμό φυσαλίδων κα θώς εξατμίζεται ο διαλύτης.
- Εάν το τσιμεντένιο υπόστρωμα είναι καινούργιο, είναι απαραίτητο να περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθούν πλήρως τα κονιάματα πριν εφαρμόσετε αυτό το προϊόν (2 μήνες για μίγματα άμμου-τσιμέντου, 3 μήνες για εκείνα που βασίζονται σε άμμο, τσιμέντο και ασβέστη), προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή πρόσφυση του χρώματος στο υπόστρωμα.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται το RUBBER Pool Coating σε συνδυασμό με άλλα μονωτικά υλικά εκτός από αυτά που συνιστώνται στο δελτίο ο δεδομένων.
- Για την εφαρμογή σε επιφάνειες από τσιμέντο και ινοτσιμέντο, αραιώστε το προϊόν με διαλύτη SL501 σε ποσοστό 20% για την πρώτη στρώση, ώστε να βελτιωθεί για τη δεύτερη στρώση περιμένετε 24 ώρες για την επανεπίχριση, όταν είναι απαραίτητο, αραιώστε το προϊόν όπως περιγράφεται ανωτέρω ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.



Περιορισμοί

Η εφαρμογή δεν πρέπει ποτέ να γίνεται υπό έντονο ηλιακό φως. Και το χρώμα πρέπει να προστατεύεται από άμεσο φως μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Δεν συνιστάται εφαρμογή σε θερμοκρασίες άνω των 25°C.



Rubber One

Χρώμα πισίνας χλωροκαουτσούκ 1Κ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό SL501.



Αποθήκευση

Στο αρχικό, μη ανοιγμένο δοχείο του και σε θερμοκρασία μεταξύ 5-40°C.



Προφυλάξεις

P101 Σε περίπτωση επικοινωνίας με γιατρό να έχετε στη διάθεση σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.
P102 Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
P210 Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπινθήρες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
P233 Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
P280 Φορέστε γάντια και προστατευτικά ματιών.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση αδιαθεσίας.
P501 Απορρίψτε το προϊόν σε σημεία συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

H225 Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα μέσω παρατεταμένης έκθεσης.
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.
H315 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό του δέρματος.
H335 Μπορεί να ερεθίσει την αναπνευστική οδό.
H317 Δερματική αλλεργική αντίδραση.
H412 Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.