



Rust Converter

Μετατροπέας σκουριάς

Ισχυρός μετατροπέας σκουριάς. Εφαρμόζεται εύκολα και μετατρέπει τις σκουριασμένες επιφάνειες σε υγιή.

Δημιουργεί ένα προστατευτικό μπλε-μαύρο φιλμ που αναστέλλει τη διάβρωση της μεταλλικής επιφάνειας, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές και παρατείνοντας τον χρόνο προστασίας της.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Σταθεροποιεί τη σκουριά
- ✓ Προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση
- ✓ Εύκολο στη χρήση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	14-18 m ² /lt
Πυκνότητα	1.35 ± 0,02 gr/cm ³
pH	1-2
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3 hr
Ιξώδες	30 – 50 sec στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	24 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Ανακατεύεται καλά πριν τη χρήση.



Εφαρμογή

Το RUST CONVERTER εφαρμόζεται σε μία στρώση χωρίς αραίωση. Τυχόν περίσσεια υλικού απομακρύνεται με ένα στεγνό πανί. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται αντισκωριακό αστάρι και χρώμα για την πλήρη προστασία της μεταλλικής επιφάνειας.



Καθαρισμός εργαλείων

Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.