



# Σαντορίνη

## Υδρόχρωμα υπερλευκό

Χρώμα βάσης νερού, εξαιρετικής λευκότητας, άριστης ποιότητας και αντοχής.

Κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Ιδανικό για ταβάνια κλιμακοστάσια, αποθήκες και επιφάνειες όπου δεν απαιτείται πλύσιμο. Ευκολία στη χρήση και γρήγορο στέγνωμα για επαναβαφή.

Αξιόπιστη επαγγελματική λύση.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή λευκότητα
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Εμφάνιση                                      | Παχύρρευστο υγρό                   |
| Απόχρωση                                      | Λευκό                              |
| Απόδοση                                       | 10-12m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση |
| Πυκνότητα                                     | 1.68 ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>     |
| Αραίωση                                       | 5-10% με νερό                      |
| pH                                            | 8-9                                |
| Επιφανειακό στέγνωμα                          | 25min                              |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος | 15 - 25°C                          |
| Ιξώδες                                        | 9000 - 10000 mPa·s στους 23°C      |
| Σε βάθος στέγνωμα                             | 3hr                                |
| Στερεά κ.β.                                   | 68 %                               |
| Χρόνος επαναβαφής                             | 2hr                                |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



#### Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι πλαστικού είτε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal.



#### Εφαρμογή

Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ σε δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



#### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



#### Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



#### Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



## Σαντορίνη

### Υδρόχρωμα υπερλευκό

#### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



#### Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



#### Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/α (Υ) 'Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.