



Start-X Professional

Πλαστικό χρώμα Professional

Πλαστικό χρώμα με βάση εξαιρετικής αντοχής γαλακτώματα. Πολύ καλή καλυπτικότητα και μεγάλη λευκότητα για άριστα αποτελέσματα με εύκολη εφαρμογή.

Ιδανικό για επαγγελματική χρήση όπου απαιτείται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα εσωτερικών χώρων. Αξιοπίστο και εγγυημένο αποτέλεσμα, γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Πολύ καλή λευκότητα
- ✓ Ιδανική καλυπτικότητα
- ✓ Αντοχή στην υδατοτριβή
- ✓ Πολύ καλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	11-13m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.55 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5-10% με νερό
pH	8-9
Βάση	PVA-VEOVA
Επιφανειακό στέγνωμα	30min
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	7500 - 8500 mPa·s στους 23°C
Σε βάθος στέγνωμα	4hr
Στερεά κ.β.	66 %
Χρόνος επαναβαφής	3hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα. Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις είτε με αστάρι πλαστικού είτε με αστάρι αραίωσης διαλύτου Desmo Seal.



Εφαρμογή

Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ΠΛΑΣΤΙΚΟ START-X PROFESSIONAL σε δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Start-X Professional

Πλαστικό χρώμα Professional

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/α (Υ) 'Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.