



# Stone Cryl 1000

## Βερνίκι πέτρας νερού

Ακρυλικής βάσεως υδατοδιαλυτή βαφή για πέτρινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δίνει μία λεία, γυαλιστερή, διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος, που αδιαβροχοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Αραιώνεται με νερό.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή στυλνότητα
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Εξαιρετικό φινίρισμα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Αντοχή στη ηλιακή ακτινοβολία

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Πέτρα

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Εμφάνιση                                      | Λεπτόρευστο υγρό                   |
| Απόχρωση                                      | Διάφανο                            |
| Απόδοση                                       | 10-12m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση |
| Πυκνότητα                                     | 0.81 ± 0.02 gr/cm <sup>3</sup>     |
| Αραίωση                                       | 5% με νερό                         |
| Βάση                                          | Ακρυλική                           |
| Επιφανειακό στεγνώμα                          | 1-2hr                              |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος | 15 - 25°C                          |
| Ιξώδες                                        | 100 - 300 mPa·s στους 23°C         |
| Σε βάθος στεγνώμα                             | 16hr                               |
| Στερεά κ.β.                                   | 28%                                |
| Χρόνος επαναβαφής                             | 3-4hr                              |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



#### Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



#### Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το βερνίκι STONE CRYL 1000 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ σε μία ή δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη 5% νερού. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



#### Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24 hr.



#### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



#### Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



# Stone Cryl 1000

## Βερνίκι πέτρας νερού

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Υ) 'Συνδεδειγμένα αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit