



Stone Cryl 2000

Βερνίκι πέτρας διαλύτου

Ακρυλικής βάσεως βαφή για πέτρινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δίνει μία λεία, γυαλιστερή, διάφανη επιφάνεια άριστου αισθητικού αποτελέσματος, που αδιαβροχοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Αραιώνεται με Διαλυτικό Πινέλου.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή στυλντότητα
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Εξαιρετικό φινιρίσμα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Πέτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	10-12m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0,81 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Πινέλου
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Ιξώδες	100-300 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	3-4hr
Σε βάθος στέγνωμα	16hr
Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Βάση	Ακρυλική
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Στερεά κ.β.	28%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το βερνίκι STONE CRYL 2000 σε μία ή δύο στρώσεις αναλόγως απορροφητικότητα της επιφάνειας. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό πινέλου 5%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24 hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Stone Cryl 2000

Βερνίκι πέτρας διαλύτου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) 'Συνδεδεκά αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 749gr/lt.