



# Super Epoxy Pool

## Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2Κ

Αδιαφανής, εμποτιστική, εποξειδική βαφή δύο συστατικών. Δημιουργεί μία έγχρωμη τελική λεία επιφάνεια χωρίς αρμούς κατάλληλη για βαφή πισινών. Προστατεύει την επιφάνεια της πισίνας από τη σαθροποίηση και το χλώριο. Έχει υψηλές αντοχές, πολύ καλή ελαστικότητα και τέλεια πρόσφυση.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Τέλεια προστασία της επιφάνειας
- ✓ Υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Σκυρόδεμα
- ✓ Πλακάκι

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Εμφάνιση                                      | Παχύρρευστο υγρό                               |
| Απόχρωση                                      | Διάφορες αποχρώσεις                            |
| Απόδοση                                       | 300-500 gr/m <sup>2</sup> σε δύο στρώσεις.     |
| Πυκνότητα                                     | 1.15 ± 0.02 gr/cm <sup>3</sup>                 |
| Αραίωση                                       | 5-10% Διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό εποξειδικών |
| pH                                            | Μη εφαρμόσιμο                                  |
| Αναλογία ανάμιξης                             | 3Kg A με 1Kg B                                 |
| Βατότητα                                      | 2days                                          |
| Στιλπνότητα                                   | 95                                             |
| Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος | 15 - 20°C                                      |
| Ιξώδες                                        | 1500 - 2000 mPa·s στους 23°C                   |
| Πλήρης σκλήρυνση                              | 7days                                          |
| Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής                  | 100μm                                          |
| Σε βάθος στέγνωμα                             | 3days                                          |
| Σκληρότητα κατά Κόνιγ μετά από 7 μέρες        | 50sec                                          |
| Στερεά κ.β.                                   | 71.5%                                          |
| Τεχνητή γήρανση                               | Καμία μεταβολή                                 |
| Χρόνος πήξης στο δοχείο                       | 50min                                          |

(\*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



#### Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνης, σαθρά και χαλαρά σωματίδια τα οποία αποτρέπουν την πρόσφυση του προϊόντος. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή χρήση του υλικού.

Απαιτείται:

Καλό και στεγνό καθάρισμα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αστάρωμα της επιφάνειας (εφόσον απαιτείται) με ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ.



# Super Epoxy Pool

## Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2K

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ



### Εφαρμογή

Ανάδευση του Α συστατικού με το Β συστατικό με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια αφήνουμε το μίγμα για 30sec και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 1λεπτό ακόμα. Προσοχή! Πρέπει να αναδευτεί όλη η ποσότητα του Α με το Β συστατικού στην αναλογία που δίνεται σε κάθε σετ. Αν θα πρέπει να εφαρμοστεί μικρότερη ποσότητα τελικού προϊόντος τότε απαιτείται ζύγιση του συστατικών στη ίδια αναλογία κατά βάρος. Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί να μην μείνει τελικό υλικό (Α+Β) στο δοχείο για περισσότερο από 50min χωρίς να δουλευτεί γιατί το υλικό θα αρχίσει να πήζει και θα είναι αδύνατο να δουλευτεί στην συνέχεια. Εφαρμογή του προϊόντος σε μια ή δύο στρώσεις. Για καλύτερη εργασιμότητα μπορεί να αραιωθεί με 5-10% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ. Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη (πάντα μετά από δοκιμή). Προσοχή: σε θερμοκρασίες άνω των 35°C μπορεί να μειωθεί η πρόσφυση του προϊόντος.



### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Νίτρου ή διαλυτικό εποξειδικών.



### Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



# Super Epoxy Pool

## Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2K

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



### Προφυλάξεις

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α:** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: συμβουλευθείτε γιατρό.

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β:** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.



### Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες  
Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C  
Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.  
Η υγρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να είναι πάνω από 4%.  
Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.  
Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



### Κατηγορία ΠΟΕ

• Κατηγορία προϊόντος Α/Ι (Δ) «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών» της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).