



Super Wood

Κόλλα επιπλοποιίας κρυσταλλίζε

Υδατικής βάσεως κρυσταλλική κόλλα για ξύλινες εργασίες. Βασισμένη σε συμπολυμερές οξικού βινυλεστέρα και στυρενίου η κόλλα εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και μακροχρόνια αντοχή στις επιφάνειες ξύλου που θα εφαρμοστεί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ξύλινες
- ✓ Χαρτί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	4-5m ² /lt
Πυκνότητα	1,05 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση
pH	4.5-5.0
Βάση	Συμπολυμερές οξικού βινυλεστέρα και στυρενίου
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	650000 15000 mPa·s στους 23°C
Στερεά κ.β.	50%
Χρόνος επαναβαφής	4-6hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται την κόλλα SUPERWOOD με βούρτσα ή πινέλο. Κρατήστε τις δύο επιφάνειες σφικτά εφαρμόζοντας πίεση για ένα διάστημα 5-10 λεπτών. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επιφάνειες έχουν κολλήσει. Απελευθερώστε την ασκούμενη πίεση στις δύο πλευρές.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Στραγγίξτε καλά την κόλλα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Super Wood

Κόλλα επιπλοποιίας κρυσταλλίζει

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκπίπτει