



Superlit-C

Αντιασβέστης γενικής χρήσης

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων. Το SUPERLIT-C αντικαθιστά τον ασβέστη. Είναι ένα άριστο πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων για σοβά, κτίσιμο, διαστρώσεις και πλακοστρώσεις. Παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματά του ασβέστη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή εργασιμότητα
- ✓ Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος
- ✓ Μειώνει το χρόνο πήξης του κονιάματος
- ✓ Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για:
- ✓ Κονιάματα τοιχοποιίας
- ✓ Σοβάδες
- ✓ Ισχυρών επιχρισμάτων
- ✓ Πλακοστρώσεις
- ✓ Μαρμαροστρώσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Καφέ
Απόδοση	50gr/25Kg Τσιμέντου για τοιχοποιία 80gr/25Kg Τσιμέντου για σοβάδες
Πυκνότητα	1.01 ± 0.02 gr/cm³
pH	8-9
Βάση	Ανιονικό και μη ιονικό επιφανειοδραστικό
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	20-50 mPa·s στους 23°C
Στερεά κ.β.	25 %

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις προδιαγραφές της τσιμεντοκονίας που πρόκειται να εφαρμοστεί



Εφαρμογή

Προστίθεται με το νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος. Αναδεύστε πολύ καλά με αναδευτήρα χειρός. Λόγω της δράσης του το απαιτούμενο νερό της τσιμεντοκονίας μειώνεται. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας (πάνω από 0,5% επί του βάρους του τσιμέντου) μειώνεται η συνοχή του κονιάματος



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Προφυλάξεις

Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκπίπτει