



Total Fix 10 Min Rapid

Αστάρι μετάλλων βιομηχανικής χρήσης ταχείας στεγνώσεως

Αλκυδικής βάσεως αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες. Δίνει μία ματ επιφάνεια η οποία προσφέρει τέλεια πρόσφυση μεταξύ του μετάλλου και της τελικής αλκυδικής βαφής. Αραιώνεται με διαλυτικό White spirit.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ✓ Υψηλή απόδοση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί
Απόδοση	10-12m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.50 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Πιστολιού
Επιφανειακό στέγνωμα	10 min
Ιξώδες	2000 - 2500 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	1-2 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων TOTAL FIX RAPID. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Πιστολιού 5%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πιστολιού.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C



Total Fix 10 Min Rapid

Αστάρι μετάλλων βιομηχανικής χρήσης ταχείας στεγνώσεως

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

Προφυλάξεις

• H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H373 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

• P102 Μακριά από παιδιά. P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. P501 Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Περιέχει: Ξυλόλιο (Μίγμα ισομερών).

KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Δ) Έιδικά επιχρίσματα ενός συστατικού της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499 gr/lt.