



Total Fix On The Top

Ντουκοχρώμα ταχείας στεγνώσεως βιομηχανικής χρήσης

Αλκυδικής βάσεως ταχυστέγνωτο αντισκωριακό ντουκοχρώμα για μεταλλικές επιφάνειες. Δίνει μία σκληρή και γυαλιστερή επιφάνεια η οποία προσφέρει όμορφο τελείωμα και στιλπνότητα που διαρκεί

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Υψηλή στιλπνότητα και σκληρότητα
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό, μαύρο, γκρι, κεραμιδί
Απόδοση	10-12m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.05 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Πιστολιού
Επιφανειακό στέγνωμα	15-20 min
Ιξώδες	2000 - 2500 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	2-3 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό. Αστάρνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με αστάρι μετάλλων TOTAL FIX RAPID.



Εφαρμογή

Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το ντουκοχρώμα TOTAL FIX ON TOP σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Πιστολιού ή Διαλυτικό Νίτρου 5%.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πιστολιού.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499 gr/lt.