



Ultra Roof

Ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών

Οικονομικό ελαστομερές ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών.

Υλικο στεγανοποίησης ταρατσών τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε εργασίες ανακαίνισης.

Για κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε προϋπαρχοντα συστήματα στεγανοποίησης.

Σχηματίζει μια ενιαία ελαστική, στεγανή και υδρατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς να κολλάει
- ✓ Ελαστικό
- ✓ Εφαρμόζεται εύκολα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ταράτσες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	2-3m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	5-10% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με αστάρι Desmo Seal διαλύτου.



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το Ultra Roof σε δύο στρώσεις σταυρωτά.
- Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) Έξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/Lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/Lt.