



Velatura Aqua

Βελατούρα νερού

Άοσμο αστάρι υδατικής βάσης για ξύλινες επιφάνειες. Δίνει μία ματ επιφάνεια η οποία προσφέρει τέλεια πρόσφυση μεταξύ του ξύλου και της τελικής βαφής.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή Πρόσφυση
- ✓ Τέλεια Καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή Λευκότητα
- ✓ Υψηλή Απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ξύλο
- ✓ Πλαστικό
- ✓ Τοίχος
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	16 - 18 m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	5% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	3hr
Σε βάθος στέγνωμα	18hr
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Εμφάνιση	Παχύρευστο Υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Πυκνότητα	1.47 ± 0.02 gr/cm ³
Βάση	Πολυακρυλική
Ιξώδες	2000 - 2500 mPa·s at 23°C
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Στερεά κ.β.	75%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με VELATURA ΝΕΡΟΥ.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη 5% νερού.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.
- Για ιδανικό αποτέλεσμα μετά από 2 στρώσεις VELATURA AQUA εφαρμόστε Ριπολίνη Νερού PRESTIGE AQUA σε 2 στρώσεις.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Velatura Aqua

Βελατούρα νερού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Μ) 'Αστέρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.